










Gres Porcellanato

Porcelain Stoneware - Gres Cerame Fin - Feinsteinzeug - Керамогранит

	CARATTERISTICA TECNICA - PHYSICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NORMA /NORMS NORM/NORME/НОРМЫ EN14411 ISO 13006 - B1a (GL)	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA - REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES - NORMVORGABE ЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДПИСАННОЕ НОРМОЙ
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
 Resistenza chimica Chemical strength Resistance chimique Chemische beständigkeit химическая стойкость	Resistenza a basse concentrazioni di acidi/alcali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi/alcali Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to low concentrations of alkalis and acids Resistance to high concentrations of alkalis and acids Resistance to household chemical products and swimming pool additives Résistance à de faibles concentrations d'acides et d'alcalis Résistance à de fortes concentrations d'acides et d'alcalis Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscine Alkali- u. Säurebeständigkeit für niedrige Konzentrationen Alkali- u. Säurebeständigkeit für hohe Konzentrationen Beständigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации Устойчивость к воздействию кислот и щелочей высокой концентрации Устойчивость к воздействию бытовых химикалий и добавок для бассейнов	UNI EN ISO 10545-13	Secondo la classificazione riportata dal fabbricante Metodo di prova disponibile GB min / UB min According to the classification stated by the manufacturer Testing method available min GB / min UB Selon la classement fourni par le fabricant Méthode d'essai disponible min GB / min UB Gemäß der vom Hersteller angegebenen Klassifikation Zur Verfügung stehendes Prüfverfahren GB mind / UB mind Указать класс химической устойчивости Доступный метод испытания GB мин / UB мин
	Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Предел прочности при изгибе	UNI EN ISO 10545-4	$N \geq 35 N / mm^2$
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Морозостойкость	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. Ни один из образцов не должен иметь трещин или других заметных изменений поверхности
	Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte Твердость по Моосу	UNI EN 101	≥ 5° Mohs
	Resistenza alle macchie Stain resistant Resistance aux taches Gegen flecken beständig Стойкость к пятнам	UNI EN ISO 10545-14	Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Classe ≥ 3 Klasse ≥ 3 Класс ≥ 3
	Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Сопротивление скольжению (коэффициент трения)	DIN 51130	≥ R9
	Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Сопротивление скольжению (коэффициент трения)	ASTMC 1028	≥ 0,60
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a la abrasion Abriebfestigkeit УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	UNI EN ISO 10545-7	Classi di abrasione da I a V Abrasion class from I to V Classe d'abrasion de I à V Abriebklassen I bis V класс истирания от I до V

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di Rondine s.p.a., hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie parti del prodotto, pertanto d'imprescindibile rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione. All technical features stated in brochures, in master brochure and in merchandising of Rondine spa are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span/determined by international (see) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure. Les caractéristiques techniques mentionnées dans les catalogues de ligne et dans le catalogue général et dans les documents de promotion commerciale de Rondine SpA ont le but de fournir une indication des valeurs rencontrées dans les différents lots et dans les différentes situations du produit et donc les différences par rapport à ces valeurs indicatives ne peuvent pas faire l'objet des réclamations.